



"CERRAD" Sp. z o.o.

CERRAD

ul. Rydyńska 49/B

27-200 Starachowice

Regon 670754817 NIP 796-18-12-61

tel 41 275 54 33

Starachowice, 28.01.2021

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PL

KARTA NR 94

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 BI,,
załącznik G, Płytki uniwersalne – GL

NAZWA	KOLOR	POWIERZCHNIA
TEKANO	BIANCO, BEIGE, CHERRY, SABBIA	STRUKTURA

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	WYMAGANIA NORMY	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY
 NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%]	PN-EN ISO 10545-3	< 0,5	< 0,1
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 45
 SILA ŁAMIĄCA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1300	> 2000
 MROZODPORNOŚĆ	PN-EN ISO 10545-12	wymagane	mrozoodporna
 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI	PN-EN ISO 10545-7	wymagane	BIANCO 4/6000
			BEIGE 4/2100
			CHERRY 3/1500
			SABBIA 4/2100
 ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DOMOWEGO UŻYTKU I DODATKÓW DO BASENÓW KĄPIELOWYCH	PN-EN ISO 10545-13	min. B	Chlorek amonu A
			Podchloryn sodowy A
 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	PN-EN ISO 10545-13	deklarowane	HCl 3% LA
			Kwas cytrynowy 100g/l LA
			KOH 30g/l LA
			HCl 18% HA
			Kwas mlekowy 5% HA
			KOH 100g/l HA
 ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	PN-EN ISO 10545-14	min. 3	5
 ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	PN-EN ISO 10545-11	wymagane	odporna
 KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWEJ	DIN 51130	-	R9
 ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	PN-EN ISO- 10545-9	wymagane	odporna

DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 7A/02 CPR

Opracował:

TECHNOLOG

Piotr Sacha