

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PL

KARTA NR 345

**Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 BI_a,
załącznik G, Płytki uniwersalne – GL**

NAZWA	KOLOR	MASA	POWIERZCHNIA
MEKANO	BIANCO, BEIGE, SABBIA	NIEPODBARWIONA	STRUKTURA

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	WYMAGANIA NORMY	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY	
	NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%]	PN-EN ISO 10545-3	< 0,5	< 0,1
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 45
	SIŁA ŁAMIAJĄCA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1300	> 2000
	MROZODPORNOŚĆ	PN-EN ISO 10545-12	wymagane	mrozoodporna
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI	PN-EN ISO 10545-7	wymagane	SABBIA 4/12000
				BEIGE 4/6000
				BIANCO 4/12000
	ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚROD. DOMOWEGO UŻYTKU I DODATKÓW DO BASENÓW KĄPIELOWYCH	PN-EN ISO 10545-13	min. B	Chlorek amonu A
				Podchloryn sodowy A
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	PN-EN ISO 10545-13	deklarowane	HCl 3% LA
				Kwas cytrynowy 100g/l LA
				KOH 30g/l LA
				HCl 18% HA
				Kwas mlekowy 5% HA
				KOH 100g/l HA
	ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	PN-EN ISO 10545-14	min. 3	5
	ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	PN-EN ISO 10545-11	wymagane	odporna
	KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWEJ	DIN 51130	-	R9
	ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	PN-EN ISO-10545-9	wymagane	odporna

DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 7A/02 CPR

Opracował:

Robert Pasm
"CERRAD" Sp. z o.o.

ul. Radomska 49/B
27-200 Starachowice
Regon 670754817 NIP 796-10-12-611
tel. 41 275 54 33